

Gentile Cliente,

Abbiamo disponibile una nuova versione di resina poly flex, il cui codice è T 50 e l'indurente K 55. Questa nuova formula non necessita del forno per l'asciugatura ma ha un tempo di utilizzo breve, circa 10 min mixando 100 gr di resina e 100 gr di indurente.

**ISTRUZIONI DA SEGUIRE ATTENTAMENTE PER L'UTILIZZO DELLA RESINA T50 CON INDURENTE K55, ASCIUGATURA ANCHE A TEMPERATURA AMBIENTE**

- . Conservare le lattine di scorta, cartoni o bancali, a temperatura ambiente.
- . Lavorare in ambiente climatizzato, umidità max 50%, condizioni ottimali anche per la conservazione delle lattine da utilizzare per la miscela.
- . Miscelare resina e indurente sottovuoto con il Poly Mix C80 **per 3 minuti.**
- . **RATIO MIX 1:1**
- . Quantità: massimo 100gr resina + massimo 100 gr indurente
- . Tempo di utilizzo: 10 minuti.  
Sfiammare le etichette con uno sfiammabolle.
- . **La resina T50 catalizza anche a temperatura ambiente.**
- . La resina T50 e l'indurente K55 non sono compatibili con eventuali rimanenze di forniture precedenti con codici di riferimento diversi.

Si consiglia di fare gli abituali test prima di effettuare la produzione.

Cordiali saluti,  
*Manicardi srl*