



## HOLOGRAPHIC

Materiale termotrasferibile  
Heat Transfer Vinyl (HTV)  
Thermotransfer-Flexfolie  
Vinilo termotrasferibile  
Vinyle de transfert à chaud



30cm x 50cm



@SiserOfficial



@siser\_official



SISER TV

Il **termotrasferibile Holographic** (o Olografico) **Siser®** contiene minuscole scaglie di materiale cangiante che creano un accattivante effetto tridimensionale e di profondità. Il materiale può essere trasferito con termopressa o ferro da stiro.

**Siser® Holographic Heat Transfer Vinyl** contains color changing chips that create a beautiful effect of depth and dimension. It can be applied with either a home iron or a heat press.

**Siser® Holographic Folie** erzeugt durch farbverändernde Chips einen wunderschönen Effekt von Tiefe und Dimensionalität. Diese Folie lässt sich sowohl mit einer Transferpresse als auch einem Bügeleisen anbringen.

El **vinilo holográfico termotrasferible Siser®** contiene reflejos que cambian de color creando un hermoso efecto tridimensional al diseño. Se puede aplicar con plancha doméstica o prensa de calor profesional.

Le **vinyl thermocollant holographique de Siser®** contient des paillettes de couleur qui créent un bel effet de profondeur et de dimension. Il peut être appliqué avec un fer à repasser domestique ou une presse à chaud.

### Applicabile su:

100% cotone - 100% poliestere - misti cotone/poliestere

### Applies to:

100% cotton - 100% polyester - poly/cotton blends

### Geeignet für:

100% Baumwolle - 100% Polyester - Polyester/Baumwolle Gemisch

### Se aplica sobre:

100% algodón - 100% poliéster - tejidos mixtos algodón/poliéster

### Applicable sur:

100% coton - 100% polyester - mélange de coton et polyester

## Istruzioni di applicazione

1. Tagliare a specchio la grafica e rimuovere il materiale in eccesso.
2. Posizionare il capo su una superficie piana e rigida (no asse da stiro).
3. Impostare il ferro da stiro a 3 pallini / cotone. Non usare il vapore.
4. Stirare il tessuto per 5 secondi per rimuovere eventuali pieghe e residui di umidità.
5. Premere il ferro con forza per 10 secondi su tutto il disegno. Se la grafica è di grandi dimensioni, ripetere l'operazione coprendo l'intera superficie.
6. Rimuovere delicatamente il supporto in poliестere a freddo.
7. Coprire con carta da forno e ripassare tutto il disegno con piccoli movimenti circolari per altri 15 secondi.
8. Attendere 24 ore prima del lavaggio.

## Application instructions

1. Mirror cut the design and weed excess material.
2. Place the garment on a hard, flat surface (ironing board not recommended).
3. Set home iron to cotton setting. No steam.
4. Preheat the fabrics for 5 seconds to remove moisture and wrinkles.
5. Press iron firmly for 10 seconds on entire design. For large designs, press 10 seconds each section.
6. Peel away the clear polyester carrier cold.
7. Cover with parchment paper and slightly move the iron throughout the entire design for 15 seconds.
8. Allow 24 hours before first wash.

## Verarbeitungshinweise

1. Das Motiv spiegelverkehrt schneiden und dann entgittern.
2. Das Textil auf eine stabile / harte Unterlage, wie einen Tisch legen (kein Bügelbrett) legen
3. Zum Anpressen mit dem Bügeleisen verwenden Sie die Baumwolleneinstellung. Kein Dampf.
4. Das Textil 5 Sekunden vorbügeln um Restfeuchte und Falten zu entfernen.
5. Das Motiv mit dem Bügeleisen 10 Sekunden fest anpressen. Bei großen Motiven alle Bereiche anpressen.
6. Die Trägerfolie vorsichtig kalt abziehen.
7. Das Motiv mit Backpapier abdecken und anschließend für 15 Sekunden kreisförmig, auch über den Rand des Motivs hinausbügeln.
8. Vor dem ersten Waschen, warten Sie 24 Stunden.



Max 40°C



Asciugatrice: programma delicati  
Dry on Delicate setting  
Trockner: pflegeleicht Programm  
Secar siempre con el programa delicado  
Sèche-ligne en mode délicat



Non usare candeggina  
Do not bleach  
Bitte benutzen Sie keine Chlorbleiche  
No utilizar lejía ni blanqueadores  
Ne pas javelliser



Non lavare a secco  
Do not dry clean  
Nicht für die chemische Reinigung geeignet  
No lavar en seco  
Ne pas laver à sec

## Instrucciones de uso

1. Cortar el diseño en espejo y eliminar la parte sobrante.
2. Colocar la prenda sobre una superficie plana y rígida (no se recomienda la tabla de planchar).
3. Planchar con plancha doméstica, programa algodón y sin vapor.
4. Precalentar la prenda durante 5 segundos para eliminar la humedad y las arrugas.
5. Presionar con intensidad constante la plancha durante 10 segundos de forma homogénea sobre todo el diseño. Para composiciones grandes, presionar durante 10 segundos más cada zona.
6. Retirar en frío el soporte de poliester transparente.
7. Cubrir con papel de horno y presionar ligeramente la plancha sobre todo el diseño durante 15 segundos.
8. Esperar 24 horas antes del lavado.

## Instructions d'application

1. Découper votre logo en image miroir et écheniller l'excédent de matériel.
2. Placer le vêtement sur une surface lisse et solide (table à repasser déconseillée).
3. Régler le fer à repasser en mode coton sans vapeur.
4. Préchauffer le tissu pendant 5 secondes pour éliminer les plis et l'humidité.
5. Presser avec le fer à repasser fermement pendant 10 seconds sur toute la surface du marquage. Pour les grands marquages, presser pendant 10 secondes chaque section.
6. Retirer le polyester transparent à froid.
7. Couvrir avec du papier sulfurisé et repasser toute la surface du marquage en effectuant de petits mouvements circulaires pendant 15 seconds.
8. Attendre 24 heures avant le premier lavage.



VEGANOK  
AZIENDA N. 1004

Il prodotto è certificato VEGANOK  
The product is VEGANOK certified  
Das Produkt ist VEGANOK zertifiziert  
El producto tiene el certificado VEGANOK  
Le produit est certifié VEGANOK



© Siser S.r.l.

Tutti i diritti riservati - All rights reserved

Alle Rechte vorbehalten - Derechos reservados - Tous droits réservés

Made in Italy - Hergestellt in Italien - Hecho en Italia - Fabriqué en Italie

Siser S.r.l. Viale della Tecnica n° 18  
36100 Vicenza - Italy  
www.siser.com